

ATG Elastyczna emulsja głęboko gruntująca – penetrująca

Mikro-dyspersyjna, wodna emulsja gruntująca na bazie czystego akrylu do wzmacniania nasiąkliwych tynków mineralnych, zwietrzałych wymalowań dyspersyjnych farbami akrylowymi. Do stosowania od wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Właściwości

- bardzo odporna na zmydlenie
- wzmacnia silnie nasiąkliwe podłoża takie jak stare, wapienne, zwietrzałe wymalowania (powłoki) dyspersyjne
- ujednolica nierównomierną siąkliwość podłoża

Zastosowanie

- jako grunt na grubo – i drobnoporowate silnie siąkliwe podłoża
- jako grunt na podłoża mineralne i pastowane
- jako grunt na podłoża zwietrzałe, wymalowania dyspersyjne i z żywic syntetycznych

Jakość i niezawodność

- spoiwo na bazie czystego akrylu – hydrozol
- uszlachetniona
- pod stałą kontrolą jakości

Podłoże

Podłoże musi być suche, nośne, wolne od olejów szalunkowych, wosków oraz pozostałych środków antyadhezyjnych. Zaprawa gruntująca AGT szczególnie zalecana jest na zwietrzałe podłoża wapienne, tynki wapienno-cementowe, gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe, kredujące i zwietrzałe wymalowania z farb dyspersyjnych i wymalowań z żywic syntetycznych.

Użycie

Nie rozcieńczoną emulsję akrylową głęboko gruntującą – penetrującą AGT nanieść obficie za pomocą szczotki malarskiej z długim włosiem. Jeżeli podłoże ma być bardzo dobrze wzmocnione, powłokę gruntującą należy nanieść dwu lub nawet trzykrotnie (mokre na mokre), jak tylko wcześniejsza warstwa wchłonie w podłoże. Emulsja gruntująca musi całkowicie i dokładnie wnikać w podłoże i po wyschnięciu nie może błyszczeć. Wyschnięta powłoka musi dać efekt matowy.

Temperatura stosowania

W trakcie stosowania oraz całkowitego czasu schnięcia temperatura dla powietrza i podłoża nie może być niższa niż + 5 ° C i wynosić 3 K powyżej temperatury punktu rosy.

Czas schnięcia

W zależności od temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 6-12 godzin.

Zużycie

W zależności od stopnia siąkliwości i faktury podłoża ok. 0,25 l/m².

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu przemyć w czystej wodzie.

Magazynowanie

W pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem w oryginalnym opakowaniu.

Dostawa

Pojemniki 10 i 25 litrowe.

Informacje dodatkowe

Dane techniczne odnoszą się do temperatury stosowania 20°C oraz 65% wilgotności względnej. Emulsji gruntującej MTG nie wolno mieszać z innymi środkami ani dodawać do niej żadnych innych składników. Zużyte pojemniki plastikowe po umyciu można dalej stosować lub oddać do utylizacji odpadów. Chronić oczy i skórę przed bezpośrednim kontaktem z emulsją. W danym wypadku natychmiast przemyć obficie wodą. Szkło, ceramika, klinkier, kamień naturalny oraz metal szczelnie zakryć. Pistolet natryskowy po użyciu natychmiast przepłukać obficie zimną wodą. Znakowanie zgodnie z niemieckimi przepisami o stosowaniu materiałów niebezpiecznych GefStoffV/EG:- Klasa zanieczyszczenia wód gruntowych: 1 (klasa wewnętrzną)

Usuwanie odpadów

Według klucza odpadów nr 08 01 03 (dla starych lakierów i farb na bazie wody). Tylko dobrze umyte pojemniki można oddawać do recyklingu. Resztki materiału wysuszone można zdeponować zgodnie z kodem odpadu nr 08 01 05 (wyschnięte farby i lakiery) lub zgodnie z lokalnymi przepisami. Zapoznać się z lokalnymi przepisami odnośnie deponowania odpadów.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego

też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne

Spoiwo:	czysty akrylat - hydrozol
Ciężar właściwy:	ok. 1,0 do 1,05 kg/l
Kolor:	bezbarwny
Temperatura użycia:	> + 5 ° C (dla powietrza i podłoża)
Zużycie:	ok. 250 ml/m ² w zależności od stopnia siałkiwości podłoża oraz struktury – faktury podłoża
Magazynowanie:	w chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem
Opakowanie:	pojemnik 10 l pojemnik 25 l

Stan: marzec 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

