



## BLV Bohrloch Środek do uszczelniania kapilarnego

Nie zawierający rozpuszczalników, głęboko penetrujący, hydrofobowy preparat do wykonywania izolacji poziomej

### Właściwości

- nie zawierający rozpuszczalników
- gotowy do użycia
- łatwy w stosowaniu
- hydrofobowy
- głębokopenetrujący
- zawężający kapilary w murze
- wzmacniający podłoże

### Zastosowanie

- na zewnątrz i do wewnątrz
- jako preparat do wykonywania izolacji poziomej w systemie bezciśnieniowym oraz nisko - ciśnieniowym (max. 10 bar)
- na wszystkie podłoża mineralne oraz beton
- jako środek hydrofobizujący na powierzchni pionowej

### Podłoże

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części, pozostałości po betonie, zaprawie usunąć. Podłoże może być wilgotne jednak wolne od kryształów lodu.

### Obróbka

BLV Bohrloch jako środek hydrofobizujący na powierzchni pionowej, nanieść ręcznie metodą wielowarstwową za pomocą pędzla i rozprowadzić równomiernie na podłożu. UWAGA! Nie stosować do impregnacji cegieł klinkierowych. Wykonanie izolacji poziomej metodą grawitacyjną: Średnica otworów wynosi 30mm, odległość między osiami otworów wynosi 10 – 12 cm w zależności od chłonności muru. Kąt nachylenia wynosi 30°. Głębokość otworów powinna być ok. 5 cm mniejsza od grubości muru. Zaleca się wykonanie iniekcji w układzie dwurzędowym w odległości 10 cm między dolnym a górnym rzędem. Przed rozpoczęciem iniekcji należy odpylić otwory, następnie wlewać nierozcieńczony BLV Bohrloch do pełna w odpylone otwory. Następne zalanie otworów następuje po całkowitym wchłonięciu preparatu w strukturę muru. Po zakończeniu prac otwory wypełnić zaprawą quick-mix Z 01. Aplikację BLV Bohrloch metodą niskociśnieniową wykonać za pomocą pakerów lub specjalnej pompy iniekcyjnej. Świeży BLV Bohrloch

należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak (mroz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi + 5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C.

### Zużycie

Jako środek hydrofobizujący:

Na 1m<sup>2</sup> podłoża, potrzeba ok. 0,5 do 1,0 kg środka gruntującego BLV Bohrloch . Zużycie uzależnione jest od równości oraz chłonności podłoża.

Jako izolacja pozioma:

Przy 30 cm, mur cegła silikatowa ok. 5,0 kg/mb.

Zużycie uzależnione jest od chłonności podłoża.

### Forma dostawy

Kanister 23 kg

### Magazynowanie

Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych. Chronić przed mrozem. Czas magazynowania: 12 miesięcy.

### Uwaga

Skład: krzemiany metali alkalicznych, środki zwilżające

### Xi środek drażniący

- **zasady bezpieczeństwa (R):**

36/38 - działa drażniąco na oczy/skórę

- **wskazówki (S):**

2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci

24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską

37/39 - używać odpowiednich rękawic i okularów/maski

46 - w razie połknięcia skonsultować się z lekarzem (pokazać opakowanie/etykieta)

### **Wskazówka:**

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach powierzchni wrażliwych należy wykonać testy zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość

próby lub zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu.

#### Dane techniczne

Forma dostawy	kanister 23kg,
Temperatura obróbki	+5°C do +35°C
Jako środek hydrofobizujący. Zużycie zależne od równości i chłonności podłoża	0,5 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Jako izolacja pozioma: Przy 30 cm, mur cegła silikatowa. Zużycie zależne od chłonności podłoża	ok. 5,0 kg/ mb
Magazynowanie	w suchych pomieszczeniach, chronić przed mrozem 12 miesięcy

Stan: luty 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.  
ul. Brzegowa 73  
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15  
fax. 071/ 392 72 23, 24  
e-mail: [info@quick-mix.pl](mailto:info@quick-mix.pl)  
[www.quick-mix.pl](http://www.quick-mix.pl)



quick-mix sp. z o.o., ul. Brzegowa, 73, 57-100 Strzelin, tel. 071/ 392 72 10, 392 72 23, [www.quick-mix.pl](http://www.quick-mix.pl), [info@quick-mix.pl](mailto:info@quick-mix.pl)  
doradcy techniczni quick-mix: woj. Lubuskie, Wielkopolskie – tel. 601 927 273; woj. Lubuskie, Wielkopolskie - tel. 609 666 776; woj. Zachodnio-Pomorskie - tel. 601 864 635; woj. Pomorskie, Warmińsko-mazurskie - tel. 609 446 009; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 603 393 918; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 605 208 628; woj. Kujawsko-pomorskie - tel. 601 880 118; woj. Łódzkie - tel. 693 403 790; woj. Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie - tel. 609 446 088; woj. Śląskie, Małopolskie - tel. 603 769 966; woj. Dolnośląskie - tel. 601 864 637; woj. Opolskie- 609 757 353