



BUP Tynk mozaikowy

Gotowy do użytku tynk dekoracyjny na bazie tworzyw sztucznych o strukturze tynku zmywalnego. Z granulatem marmurowym lub ziarnami kamienia naturalnego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

- gotowy do użytku
- na spoiwie z tworzyw sztucznych
- po stwardnieniu odporny na działanie warunków atmosferycznych i mrozu
- możliwość dostawy z różnymi wzorami dekoracyjnymi
- zamykający drobne pęknięcia
- obróbka ręczna
- łatwy w pielęgnacji

Zastosowanie

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- na powierzchniach tynkowanych w obszarze cokołów
- na tynkach (\geq P II) i powierzchniach betonowych
- do klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń biurowych, holi wejściowych itd.

Jakość i niezawodność

- dyspersja tworzywa sztucznego jako spoiwo
- granulaty marmurowe lub ziarna kamieni naturalnych i grys dekoracyjny jako dodatek
- kontrola jakości

Podłoże

Podłoże musi być nośne, suche bez kurzu, wykwitów i innych środków antyadhezyjnych. Powierzchnia musi być równa i w jednej płaszczyźnie i musi całkowicie i równomiernie wyschnąć przed położeniem tynku dekoracyjnego. Nierówne powierzchnie, jak np. mur, należy przygotować stosując tynk zgodnie z normą DIN V 18550. Jako tynk zasadniczy nadają się tynki z grupy zapraw \geq P II zgodnie z normą DIN V 18550. Stare powłoki malarskie o słabej przyczepności, farby klejowe, wapienne i tapety należy usunąć. Płyty gipsowo-kartonowe i powierzchnie chłonne należy uprzednio przygotować stosując grunt quick-mix Streichgrund STG.

Obróbka

Gotowy do użytku! Przemieszać jedynie kielnią przed użyciem. Nie mieszać wiertarką lub mieszadłem. Tynk dekoracyjny nakładać równomiernie warstwą o grubości min. $1\frac{1}{2}$ razy grubości ziarna metodą „świeże na świeże” i wygładzić. Przy temperaturze $+20^{\circ}\text{C}$ i 65% względnej wilgotności powietrza tynk dekoracyjny jest odporny na działanie deszczu po jednym dniu. Niskie temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają proces schnięcia. Świeży tynk

KT_BUP

należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (silny wiatr, wysokie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych) jak również niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych (deszcz, mróz, itd.). Nie prowadzić prac tynkarskich przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej $+5^{\circ}\text{C}$.

Zużycie

Zużycie jest zależne od uziarnienia w stosowanym tynku dekoracyjnym.

Produkt	Wielkość ziarna	Zużycie
BUP 20 / 21 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 29 / 31 / 32 / 34 / 37	1,2-1,8 mm	ok. 4-5 kg/m ²
BUP 35	1-2 mm	ok. 5 kg/m ²
BUP 36	2-3 mm	ok. 7 kg/m ²

Przechowywanie

Dokładnie zamknięte wiadro przechowywać w miejscu nie narażonym na działanie mrozu.

Dostawa

Wiadro 25 kg.

Uwaga

Używać narzędzi nierdzewnych. Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą. Podłogę dokładnie osłonić. Taśmy oklejające usunąć przed powstaniem śladów klejenia. W wyniku zastosowania ziaren pochodzenia naturalnego naturalne są drobne różnice w kolorach. Dlatego zaleca się używanie materiału na jednej powierzchni optycznej z partii towaru o tym samym numerze. W przypadku powierzchni narażonych na nadmierne działanie wilgoci, jak np. ściany muru, należy przewidzieć odpowiednie przekrycie.

- wskazówki (S):

- 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
- 29 - nie wyrzucać do kanalizacji

Informacje są oparte o obszerne badania i doświadczenia praktyczne. Nie odnoszą się do każdego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Dane techniczne

uziarnienie:	1,2-1,8 mm
	1-2 mm
	2-3 mm
temperatura obróbki:	> + 5°C
grubość warstwy:	1,5 razy grubości ziarna
zużycie:	ok. 4-5 kg/m ² przy uziarnieniu 1,2-1,8 mm
	ok. 5 kg/m ² przy uziarnieniu 1-2 mm
	ok. 7 kg/m ² przy uziarnieniu 2-3 mm
przechowywanie:	chronić przed mrozem
forma dostawy:	wiadro 25 kg
	drobnoziarnisty: 20/21/23/24/26/27/28/29/31/32/37
	gruboziarnisty: 35/36

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza

Stan: grudzień 2005

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

