



K 13 Gładź tynkowa cementowo-wapienna

Cementowo-wapienna drobnoziarnista zaprawa do tynkowania na tynku zasadniczym i szorstkim betonie. Do filcowania. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. MG P II.

Właściwości

- do powierzchni gładkich
- dobra przyczepność
- łatwa i prosta w obróbce ręcznej
- mineralna

Zastosowanie

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do tynkowania powierzchni ścian warstwami o małej grubości na tynkach zasadniczych z grupy zapraw P II (cementowo-wapienne) wzgl. P III (tynk cementowy)
- do tynkowania szorstkich powierzchni betonowych

Jakość i niezawodność

- grupa zaprawy P II zgodnie z normą DIN 18550 wzgl. GP CS II zgodnie z normą PN-EN 998-1
- spoiwa zgodnie z normą PN-EN 197 i PN-EN 459
- uszlachetniona
- piaski drobnoziarniste w optymalnym składzie
- kontrola jakości
- niska zawartość chromianów zgodnie z TRGS 613

Podłoże

Podłoże do tynkowania musi być nośne, suche, bez kurzu, bez zanieczyszczeń olejem lub innymi środkami antyadhezyjnymi (ew. należy je oczyścić wzgl. usunąć luźne części). Przy ocenie podłoża należy przestrzegać VOB/C, DIN 18350 ust. 3 jak również normy dotyczącej tynkowania DIN 18550. Świeże lub stare tynki zasadnicze z grupy zapraw P II lub P III nadają się jako podłoże do tynkowania. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować quick-mix Aufbrennsperre. Gładkie powierzchnie betonowe o małej chłonności należy przygotować stosując warstwę szczepną quick-mix Zement-Haftbrücke.

Obróbka

Tynk drobnoziarnisty K 13 należy dodając wodę (przy 40 kg ok. 11-12 l) wymieszać ręcznie za pomocą mieszadła. Tynk nanosi się za pomocą pacy na tynk zasadniczy warstwą o grubość 2-3 mm. W przypadku minimalnej grubości warstwy nanoszonej 5 mm tynk K13 można również stosować jednowarstwowo na szorstkie i chłonne powierzchnie betonowe. Czas obróbki wynosi od początku zarabiania do wykończenia metodą filcowania ok. 2 godzin, zależnie od warunków atmosferycznych i chłonności podłoża. Świeży tynk należy chronić przed zbyt

szybkim wysychaniem i niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych (silny wiatr, mróz itd.). Nie wykonywać robót przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej + 5°C.

Wydajność

40 kg tynku drobnoziarnistego K 13 daje, po odpowiednim wymieszaniu, ok. 30 litrów zaprawy tynkarskiej.

Zużycie

Na 1 m² powierzchni tynkowanej o grubości 2 mm potrzeba ok. 2,6 kg tynku K 13.

Magazynowanie

W miejscu suchym na palecie drewnianej.

Dostawa

Worek 40 kg.

Wskazówki

Produkt ten zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie przemyć wodą. W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Patrz również informacja na worku.

Informacje są oparte o obszerne badania i doświadczenia praktyczne. Nie odnoszą się do każdego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Dane techniczne

Stan: luty 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

Dane techniczne	
grupa zaprawy:	P II zgodnie z normą DIN V 18550 GP CS II zgodnie z normą PN-EN 998-1
wytrzymałość na ściskanie:	> 2,5 N/mm ²
uziarnienie:	0 – 0,6 mm
czas obróbki:	ok. 2 godz.
temperatura obróbki:	> + 5°C
zużycie wody:	ok. 11-12 l na 40 kg
wydajność:	ok. 30 l z 40 kg
grubość tynku:	≥ 2 mm / 5 mm
zużycie:	ok. 2,6 kg/m ² przy grubości tynku 2 mm
przechowywanie:	w miejscu suchym
forma dostawy:	worek 40 kg



quick-mix sp. z o.o., ul. Brzegowa, 73, 57-100 Strzelin, tel. 071/ 392 72 10, 392 72 23, www.quick-mix.pl, info@quick-mix.pl
doradcy techniczni quick-mix: woj. Lubuskie, Wielkopolskie – tel. 601 927 273; woj. Lubuskie, Wielkopolskie - tel. 609 666 776; woj. Zachodnio-Pomorskie - tel. 601 864 635; woj. Pomorskie, Warmińsko-mazurskie - tel. 609 446 009; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 603 393 918; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 605 208 628; woj. Kujawsko-pomorskie - tel. 601 880 118; woj. Łódzkie - tel. 693 403 790; woj. Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie - tel. 609 446 088; woj. Śląskie, Małopolskie - tel. 603 769 966; woj. Dolnośląskie - tel. 601 864 637; woj. tel. Opolskie- 609 757 353