

## S 102 Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na styropianie.

Do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego w systemach ociepleń na styropianie. Szara, hydrofobowa. Wymaga gruntowania.

### Właściwości

- mineralna
- hydrofobowa
- duża siła klejenia
- nie kurcząca się
- otwarta na dyfuzję

### Zastosowanie

- do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego w systemach ociepleń na styropianie.
- do szpachlowania nierówności na styropianie.

### Jakość i niezawodność

- spoiwo zgodne z normą PN-EN 197
- pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001)
- niska zawartość chromianu wg TRGS 613

### Podłoże

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek środków antyadhezyjnych.

Luźne części usunąć. Przy ocenie podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm.

### Obróbka

Zaprawę nanieść ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych maszyn i agregatów mieszająco-pompujących. W przypadku mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu powszechnie dostępnych wiertarek z mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. S 102 rozprowadzić równomiernie na płycie izolacyjnej za pomocą pacy zębatej (8 x 8 mm), następnie zatopić w niej siatkę z włókna szklanego, pamiętając równocześnie o 10cm zakładkach na styku pasm siatki. Całość zaciągnąć na gładko. Min. grubość powłoki po zaciągnięciu wynosi 4 mm. Średni czas wiązania zaprawy S 102 wynosi ok. 24 h na 1 mm grubości powłoki, w zależności od warunków atmosferycznych. Świeżą powłokę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz) Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi + 5°C.

### Wydajność

Z zawartości 25 kg opakowania suchej mieszanki zaprawy S 102, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 17,5 l zaprawy.

### Zużycie

Na powierzchnię 1 m<sup>2</sup> przy grubości warstwy 1 mm potrzeba ok. 1,0 kg suchej zaprawy.

### Forma dostawy

Worek 25 kg

### Magazynowanie

Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesięcy.

### Uwaga

Produkt zawiera cement i z wodą reaguje alkalicznie. W związku z tym chronić oczy i skórę. Przy kontakcie ze skórą przemyć dokładnie wodą. Kontakt z okiem wymaga zasięgnięcia porady lekarza. Patrz również nadruk na worku.

### Xi środek drażniący

#### - zasady bezpieczeństwa (R):

- 38 - działa drażniąco na skórę
- 41 - niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia wzroku
- 43 - możliwe uczulenie przez kontakt ze skórą

#### - wskazówki (S):

- 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
- 22 - nie wdychać pyłu
- 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
- 29/56 - nie wyrzucać do kanalizacji. zlecić usuwanie odpadu firmie specjalistycznej
- 37/39 - używać odpowiednich rękawic i okularów/maski
- 46 - w razie połknięcia skonsultować się z lekarzem (pokazać opakowanie/etykietę)
- 64 - w razie połknięcia gruntownie przepłukać usta wodą (jeśli poszkodowany jest przytomny)

#### Wskazówka:

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie

materiału. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu.

#### Dane techniczne

czas zużycia:	ok. 1 – 2 godz. po zarobieniu
zużycie wody:	ok. 5,5 l na 25 kg
wydajność:	ok. 17,5 l zaprawy z 25 kg
zużycie:	ok. 1,0 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm grubości warstwy
uziarnienie:	0 – 0,6 mm
grubość warstwy zbrojonej:	4 mm
temperatura stosowania:	od +5°C do +30°C
opakowanie:	worek 25 kg
kolor:	szary

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza.

Produkt zgodny z AT-15-4310/2005  
Certyfikat zgodności nr: ITB-0052/Z

Krajowa deklaracja zgodności: 05090224

Stan: maj 2006

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.  
ul. Brzegowa 73  
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15  
fax. 071/ 392 72 23, 24  
e-mail: [info@quick-mix.pl](mailto:info@quick-mix.pl)  
[www.quick-mix.pl](http://www.quick-mix.pl)

