



SAN-V Zaprawa natryskowa do renowacji

Natryskowa zaprawa renowacyjna zgodnie z instrukcją WTA.

Właściwości

- mineralna
- polepsza związanie starego podłoża z następnymi wyprawami renowacyjnymi
- przepuszcza wilgotność podłoża
- łatwa w stosowaniu, o dużej przyczepności
- do obróbki maszynowej

Zastosowanie

- do wnętrza i na zewnątrz
- służy jako natryskowy podkład (pierwsza warstwa) w Systemie renowacji Tynków quicksan przy niewielkich lub dużych obciążeniach chlorkiem i azotanem
- do pokrywania tylko w 50% odnawianej powierzchni
- przy wysokim obciążeniu siarczanami stosować SAN-V HS

Jakość i niezawodność

- produkt systemu **quicksan** – WTA
- grupa produktu P III wg DIN 18550
- cement wg DIN 1164; mineralne dodatki wg DIN 4226
- atestowany i kontrolowany wg DIN 18557
- podlega stałej kontroli jakości zgodnie z instrukcją WTA-2-2-91

Podłoże

Stare wyprawy i powłoki usunąć, odkuć z podłoża w promieniu co najmniej 80-100 cm poza zasięg strefy uszkodzeń, zawilgoceń, lub wykwitów solnych. Luźne, osypliwie części oraz płyty należy całkowicie usunąć. Krucho spoiny między ceglami wydrapać do głębokości ok. 2-3 cm. Wymienić uszkodzone cegły.

Obróbka

Obródkę można wykonać ręcznie lub nanosić maszynowo, przy użyciu dostępnych maszyn tynkarskich. Dawkowanie wody ustala się wg typu maszyny i pożądanej konsystencji zaprawy. Przy nanoszeniu ręcznym ok. 5 l wody dla zawartości opakowania (30kg). Naniesiona wyprawa SAN-V powinna być szorstka, brodawkowa (nakrapiana) i nie powinna pokrywać więcej jak 50-60% odnawianej powierzchni. Wstępne wyschnięcie tynku, w zależności od temperatury i pogody, trwa ok. 1 dnia. Świeży tynk chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (mocny wiatr, intensywne

nasłonecznienie), oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (ulewne deszcze, mróz, itp.). Nie prowadzić prac gdy temperatura otoczenia i podłoża wynosi mniej niż +5°C.

Wydajność i zużycie

W zawartości opakowania 30 kg uzyskuje się ok. 17,5 l zaprawy SAN-V, co wystarcza do pokrycia (przy 50%) 8 m² powierzchni.

Serwis dodatkowy quick-mix

Na specjalne żądanie quick-mix przeprowadza badanie stopnia zawilgocenia oraz zawartości soli w podłożu. Efektem jest wypracowanie specjalnego dla danego obiektu projektu renowacji.

Magazynowanie

W suchych warunkach, na paletach drewnianych, ok. 6 miesięcy.

Wskazówki

Gruz budowlany należy natychmiast usunąć, w przeciwnym razie może dojść do powtórnego porażenia solą. Produkt zawiera cement i w połączeniu z wodą daje odczyn alkaliczny, w związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadkach kontaktu materiału z okiem, oko przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby stosowania, lub zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu. WTA jest Naukowo-Technicznym Zespołem Roboczym, zajmującym się utrzymaniem oraz konserwacją budowli.

Dane techniczne

grupa zaprawy:	P III wg DIN 18550
Uziarnienie:	0-4 mm
Czas obróbki:	Ok. 2-3 godz.
Temperatura obróbki:	>+5°C
zużycie wody:	ok. 5 l na 30 kg
czas mieszania mieszadłem:	ok. 2-3 minuty
wydajność:	ok. 17,5 l na 30 kg
zużycie:	30 kg daje ok. 8 m ²
Opakowanie:	worek 30 kg
kolor:	Cementowo-szary

Stan: luty 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelintel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl**quick-mix sp. z o.o., ul. Brzegowa, 73, 57-100 Strzelin, tel. 071/ 392 72 10, 392 72 23, www.quick-mix.pl, info@quick-mix.pl**

doradcy techniczni quick-mix: woj. Lubuskie, Wielkopolskie – tel. 601 927 273; woj. Lubuskie, Wielkopolskie - tel. 609 666 776; woj. Zachodnio-Pomorskie - tel. 601 864 635; woj. Pomorskie, Warmińsko-mazurskie - tel. 609 446 009; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 603 393 918; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 605 208 628, woj. Kujawsko-pomorskie - tel. 601 880 118, woj. Łódzkie - tel. 693 403 790 woj. Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie - tel. 609 446 088 woj. Śląskie, Małopolskie - tel. 603 769 966; woj. Dolnośląskie - tel. 601 864 637; woj. tel. Opolskie- 609 757 353