SKS Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej i przyklejania płyt izolacyjnych.

Do przyklejania płyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń LOBATHERM. Szara lub biała. Hydrofobowa.

Właściwości

- mineralna
- hydrofobowa
- duża siła klejenia
- nie kurcząca się
- otwarta na dyfuzję
- do nanoszenia ręcznego oraz maszynowego
- zbrojona włóknami
- nie wymaga gruntowania

Zastosowanie

- do klejenia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej oraz styropianu w systemie ociepleń LOBATHERM
- do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego (min. grubość powłoki 4 mm)
- do szpachlowania nierówności na wełnie mineralnej oraz styropianie.

Jakość i niezawodność

- spoiwo zgodne z normą PN-EN 197
- pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001)
- niska zawartość chromianu wg TRGS 613

Podłoże

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Silnie chłonne podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem quick-mix Hag-AS. Przy ocenie podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm.

Obróbka

Zaprawę nanieść ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych maszyn i agregatów mieszająco-pompujących. W przypadku mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu powszechnie dostępnych wiertarek z mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Zaprawę rozprowadzić metodą pasmowo-punktową na płycie izolacyjnej przy użyciu kielni lub używając odpowiedniej maszyny. Grubość nanoszonej warstwy zaprawy zależy od równości podłoża i należy ją tak dobrać, aby przed przyklejeniem płyty, zaprawa pokrywała ok. 40% powierzchni, a po przyklejeniu ok. 60 % powierzchni płyty. Aplikacja kleju na płyty lamelowe z wełny mineralnej następuje za pomocą pacy zębatej (10 x 10 mm). Czas wiązania w zależności od warunków atmosferycznych. Jako masę szpachlową i do zatapiania siatki z włókna szklanego, zaprawę SKS rozprowadzić równomiernie na płycie izolacyjnej za pomocą pacy zębatej (8 x 8 mm), następnie zatopić w niej siatkę z włókna szklanego, pamiętając równocześnie o 10cm zakładkach na styku pasm siatki. Całość zaciągnąć na gładko. Min. grubość powłoki po zaciągnięciu wynosi 4 mm. Średni czas wiązania zaprawy SKS wynosi ok. 24 h na 1 mm grubości powłoki, w zależności od warunków atmosferycznych. Świeżą powłokę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz) Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi + 5˚C.

Wydajność

Z zawartości 25 kg opakowania suchej mieszanki zaprawy SKS, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 17,5 l zaprawy.

Zużycie

Na powierzchnię 1 m² przy grubości warstwy 1 mm potrzeba ok. 1,4 kg suchej zaprawy.

Forma dostawy

Worek 25 kg

Magazynowanie

Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesięcy.

Uwaga

Produkt zawiera cement i w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza. Patrz też nadruk na worku!

- zasady bezpieczeństwa (R):
38 - działa drażniąco na skórę
41 - niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia wzroku
43 - możliwe uczulenie przez kontakt ze skórą
- wskazówki (S):
2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
22 - nie wdychać pyłu
24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
29/56 - nie wyrzucać do kanalizacji. zlecić usuwanie odpadu firmie specjalistycznej
37/39 - używać odpowiednich rękawic i okularów/maski
46 - w razie połknięcia skonsultować się z lekarzem (pokazać opakowanie/etykietę)
64 - w razie połknięcia gruntownie przepłukać usta wodą (jeśli poszkodowany jest przytomny)

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne

czas zużycia:	ok. 1 – 2 godz. po zarobieniu
zużycie wody:	ok. 5 l na 25 kg
wydajność:	ok. 17,5 l zaprawy z 25 kg
zużycie:	ok. 1,4 kg/m^2 na mm grubości warstwy
uziarnienie:	0 – 1,2 mm
grubość warstwy zbrojonej:	4 mm
temperatura stosowania:	od +5°C do +30°C
opakowanie:	worek 25 kg
kolor:	szary lub biały

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza.

Produkt zgodny z AT-15-4309/2004
Certyfikat zgodności nr: ITB-0053/Z

Produkt zgodny z AT-15-4310/2005
Certyfikat zgodności nr: ITB-0052/Z

Produkt zgodny z AT-15-6730/2005
Certyfikat zgodności nr: ITB-0054/Z

Krajowa deklaracja zgodności SKS szary 04120204, SKS biały 04120205

Stan: kwiecień 2006

W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakt:

quick-mix Sp. z o.o
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin
tel. 0 71 392 72 20, 72 15
fax 071 392 72 23, 24
www.quick-mix.pl
e-mail: info@quick-mix.pl