

## TK Wapno trasowe

### Właściwości

- min. 55% zawartości stanowi naturalny tras reński
- gotowy do użytku w dostarczonej postaci

### Zastosowanie

- do wykonywania elastycznych, sprężystych wygodnych do stosowania zapraw murarskich odpornych na czynniki atmosferyczne, odpornych na obfite opady deszczu, zaprawa parodfyuzyjna, do stosowania od wewnątrz i na zewnątrz budynków, np. jako zaprawa murarska, do fugowania, lub jako zaprawa wstępna do murowania,
- zawiera tras naturalny, minimalizuje niebezpieczeństwo występowania wykwitów wapiennych,
- do stabilizacji i wzmocnienia spojonych podłoża, wyrównywania powierzchni podłoża
- do wzmocnienia oraz wypełnień nasypów, tam, zapór

### Jakość i niezawodność

- cement hydrauliczny HL 5 zgodny z normą PN-EN 459-1
- wapno trasowe pod stałą kontrolą Niemieckiego Instytutu ds Technik Budowlanych TH w Aachen
- pod stałą kontrolą jakości zakładu

### Użycie

Element pomieszczenia	zastosowanie	Wapno trasowe	Cement trasowy	Piasek naturalny 0-4 mm	Piasek naturalny 0-8 mm
Zaprawa murarska	MG I	1	-	4,5	-
Zaprawa murarska	MG II / M2,5	1	-	3	-
Zaprawa murarska	MG II a / M5	2	1	8	-
Zaprawa murarska	MG II a / M5 *	1*	-	2,5*	-
Tynk zewnętrzny	Narzucanie maszynowe	-	1	-	3
Tynk zewnętrzny	Tynk podkładowy PII / GP CS II	1	-	3	-
Tynk zewnętrzny	Tynk wierzchni P II / GP CS II	1	-	3	-
Tynk zewnętrzny	Tynk do filarów P III / GP CS IV	-	1	-	3
Tynk wewnętrzny	P II / GP CS II	1	-	3	-
Tynk fugowy	MG II / M 10	1	1	3,5	-

\*) konieczne jest wykonanie prób przydatności

W oparciu o wyżej podane stosunki mieszania zarobioną świeżą zaprawę należy chronić przed nagłym zaschnięciem oraz niekorzystnym działaniem warunków pogodowych jak mróz, przeciąg, bezpośrednie działanie promieni słonecznych jak również bezpośrednim działaniem obfitych opadów deszczu ( w razie konieczności zakryć folią). Nie prowadzić prac w temperaturze poniżej + 5 °C. Stosować wyłącznie kruszywa odpowiadające normie PN-EN 13139, PN-EN 13055 lub PN-EN 12620. Dodatki te nie mogą zawierać żadnych szkodliwych składników. Zaprawa trasowa twardnieje odpowiednio do zastosowania wolniej dlatego nie występują napęcia wewnętrzne.

### Wydajność

Z 25 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 29 l masy. Zaprawę należy mieszać zgodnie z przeznaczeniem dla poszczególnych elementów pomieszczenia według proporcji podanych w powyższej tabeli.

### Magazynowanie

Wapno trasowe należy chronić przed zawilgoceniem. Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych.

### Forma dostawy

Worek 25 kg

### Uwagi

Produkt ten zawiera wapno i w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarskiej.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

**Dane techniczne**

Grupa zaprawy	zobacz tabelę
odporność na ściskanie:	zobacz tabelę
ciężar nasypu:	ok. 0,9 kg/dm <sup>3</sup>
magazynowanie:	w suchym miejscu na paletach drewnianych
forma dostawy:	worek 25 kg
kolor	szary

Stan: luty 2003

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.

ul. Brzegowa 73  
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15  
fax. 071/ 392 72 23, 24  
e-mail: [info@quick-mix.pl](mailto:info@quick-mix.pl)  
[www.quick-mix.pl](http://www.quick-mix.pl)



---

**quick-mix sp. z o.o., ul. Brzegowa, 73, 57-100 Strzelin, tel. 071/ 392 72 10, 392 72 23, [www.quick-mix.pl](http://www.quick-mix.pl), [info@quick-mix.pl](mailto:info@quick-mix.pl)**  
doradcy techniczni quick-mix: woj. Lubuskie, Wielkopolskie – tel. 601 927 273; woj. Lubuskie, Wielkopolskie - tel. 609 666 776; woj. Zachodnio-Pomorskie - tel. 601 864 635; woj. Pomorskie, Warmińsko-mazurskie - tel. 609 446 009; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 603 393 918; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 605 208 628, woj. Kujawsko-pomorskie - tel. 601 880 118, woj. Łódzkie - tel. 693 403 790 woj. Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie - tel. 609 446 088 woj. Śląskie, Małopolskie - tel. 603 769 966; woj. Dolnośląskie - tel. 601 864 637; woj. tel. Opolskie- 609 757 353

---