Z 102 Zaprawa klejąca

Cienkowarstwowa uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych, elementów i akcesoriów wykończeniowych ze styropianu. Do wnętrz i na zewnątrz.

Właściwości

- mineralna
- mrozo- i wodoodporna
- wydajna i łatwa w użyciu
- cementowa
- bardzo dobra przyczepność do podłoża

Zastosowanie

- na zewnątrz i do wnętrz
- do klejenia styropianowych płyt izolacyjnych
- na cementowo-wapienne, cementowe oraz betonowe podłoża.

Jakość i niezawodność

- spoiwo zgodne z normą PN-EN 197
- pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001)
- niska zawartość chromianu wg TRGS 613

Podłoże

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Silnie chłonne podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem quick-mix Hag-AS.

Obróbka

Zawartość opakowania 25 kg wsypać do ok. 7-7,5 ltr wody. Dokładnie wymieszać przy użyciu powszechnie dostępnych wiertarek z mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Tak przygotowaną porcję zaprawy należy zużyć w ciągu ok. 2 godz. Zaprawę rozprowadzić metodą pasmowo-punktową na płycie izolacyjnej przy użyciu kielni lub używając odpowiedniej maszyny. Grubość nanoszonej warstwy zaprawy zależy od równości podłoża i należy ją tak dobrać, aby przed przyklejeniem płyty, zaprawa pokrywała ok. 40% powierzchni, a po przyklejeniu ok. 60 % powierzchni płyty. Świeżą zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi + 5˚C.

Wydajność

Zawartości opakowania 25 kg suchej mieszanki Z 102, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok.16 litrów gotowej do użycia zaprawy klejowej.

Zużycie

Zużycie zależy od stanu technicznego podłoża oraz ilości naniesionej na płytę izolacyjną zaprawy i powinno wynieść średnio ok. 4,5 kg/m^2.

Forma dostawy

Worek 25 kg

Magazynowanie

Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesięcy.

Uwaga

Produkt ten zawiera cement i w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza. Patrz też nadruk na worku!

- zasady bezpieczeństwa (R):

38 - działa drażniąco na skórę
41 - niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia wzroku
43 - możliwe uczulenie przez kontakt ze skórą

- wskazówki (S):

2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
22 - nie wdychać pyłu
24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
29/56 - nie wyrzucać do kanalizacji. zlecić usuwanie odpadu firmie specjalistycznej
37/39 - używać odpowiednich rękawic i okularów/maski
46 - w razie połknięcia skonsultować się z lekarzem (pokazać opakowanie/etykietę)
64 - w razie połknięcia gruntownie przepłukać usta wodą (jeśli poszkodowany jest przytomny)

Wskazówka:

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu.

Produkt zgodny z AT-15-4310/2005
Certyfikat zgodności nr: ITB-0052/Z
Krajowa deklaracja zgodności nr: 05030202

Dane techniczne

czas obróbki:	ok. 2 godz.
temperatura obróbki:	> +5°C
zużycie wody:	ok. 7-7,5 ltr na 25 kg
czas dojrzewania:	ok. 5 minut
zużycie:	ok. 4,5 kg/m²
magazynowanie:	w suchych pomieszczeniach, 12 miesięcy
opakowanie:	worek 25 kg

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności powietrza.

Stan: kwiecień 2006

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl